

「ベンエース」は、ベンベルグを撚糸し染色加工した取り扱い性に優れた先染め糸です。

「サルサ」は、ベンベルグの強撚糸タイプです。

※「サルサ」は株式会社千吉良の取り扱い商品です。

“BEMACE” is twisted and dyed Bemberg yarn.

“SALSA” is high-twist and dyed Bemberg yarn.

※ “SALSA” is authorised by Chigira Co.,Ltd.



It feels so precious.

ベンベルグ® それは旭化成のキュプラ繊維 — since 1931

ベンベルグの原料はコットンの種の周りのうぶ毛、コットンリッター。

通常では使わない部分をビュアな植物繊維素にし、化学と技術のチカラによって糸に生まれ変わらせていきます。

天然素材がもつやさしさと、化学繊維がもつ機能性をかねそなえています。

- ・肌にふれた時、とてもなめらかです。
- ・湿気を吸い取り、空気中にはきだします。
- ・一年を通して、心地よさをうみだします。

Bemberg® -the Cupro fiber from Asahi Kasei — since 1931

Bemberg is made from cotton linter.

Cotton linter is the short, downy fiber that enfolds cotton seeds.

We take fibers that are normally unused, and transform them into a precious resource.

Combined with chemical processing science and technology, the yarn acquires properties that cotton doesn't have a softer and smoother touch to the skin.

- ・ Feels silky smooth against the skin.
- ・ Absorbs moisture and releases it into the air
- ・ Comfortable to wear all year round

BEMACE®
ベンエース

番手 (dtex/ 構成本数) Dtex / Density of yarn	撚糸規格 Number of twists/meter (t/m)	チーズ染巻量 (g) weight of cheese package	在庫 / 別注 Inventory
110T/1	S400	400	染糸在庫 in stock
44T/1	S1200	350	染別注 dyed to order
56T/1	S850	280	
84T/1	S780	280	
110T/1	S600	400	
167T/1	S500	463	
33T/2 1st twisted	Z950/ 2st twisted	S800	400
44T/2 1st twisted	Z950/ 2st twisted	S800	310
56T/2 1st twisted	Z850/ 2st twisted	S700	500
84T/2 1st twisted	Z650/ 2st twisted	S550	500
56T/1	S or Z 1630	280	染別注 dyed to order
84T/1	S or Z 1630	280	

SALSA®
サルサ

堅牢度評価データ：ベンエース染糸

Color fastness test results of BEMACE (110dtex/1 S400t/m)

BEMACE®
ベンエース

試験項目 test case	試験方法 test method	色番号 color number	101	102	127	150	160	170
水 water	JIS L 0846	変退色 discoloration	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚染 staining Cu	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		W	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4
汗 (酸性) perspiration (acid)	JIS L 0848	変退色 discoloration	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚染 staining Cu	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		W	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4
汗 (アルカリ性) perspiration (alkaline)	JIS L 0848	変退色 discoloration	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚染 staining Cu	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		W	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
乾燥摩擦 dry rubbing	JIS L 0849 II 形 (乾燥 dry)	汚染 staining	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
湿潤摩擦 wet rubbing	JIS L 0849 II 形 (湿潤 wet)	汚染 staining	3	3-4	3	3	4-5	4-5
耐光 light	JIS L 0843	変退色 discoloration	4 以上	4 以上	4 以上	4 以上	4 以上	4 以上

検査場：山梨県富士工業技術センター

- ・染色ロット（染色釜）違いによる色差には、最も注意しておりますが、一つの完成品には必ず同じ染色ロットの糸をご使用下さい。
- ・※色番は別注扱いとさせていただきます。ご了承ください。
- ・このデータは品質を保証するものではありません。

Test lab. : Yamanashi Fuji Kogyo Technical Center

- ・ Slight difference in shades may occur between different dye lots. Please use yarn in the same dye lot to complete the entire project.
- ・ The color number with ※ is dyed to order.
- ・ This data is not guarantee quality.

ペンベルグ®先染糸
Bemberg Dyed Yarn

BEMACE®
ベンエース

ペンベルグ®先染強撚糸
Bemberg High-twist Dyed Yarn

SALSA®
サルサ



※色番は別注扱いとさせていただきます。ご了承ください。

AsahiKASEI
旭化成アドバンس